

PTW Der LeichtFüller+

Einkomponentige Spachtelmasse auf Acryl-Dispersions-Basis

Produkteigenschaften

Ultraleichte Reparaturmasse zum schnellen Ausbessern von kleinen Unebenheiten oder Beschädigungen. Verwendbar auf Beton, Zement, Putz, Styropor, Hartschaumplatten, Glasgewebe, Gipskartonplatten. Eignet sich sehr gut zum Ausbessern kleinerer Risse und zum Füllen von Dübellöchern. Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich; Im Innenbereich Außenbereich ausschließlich in Kombination mit einem witterungsbeständigen Folgeanstrich.

Eigenschaften

- Acrylat-Dispersion
- Trocknet glatt und rissfrei
- Geruchsarm
- Für Fugen bis 15mm einlagige Schichtdicke
- Lösemittel- und Silikonfrei
- Besonders emissionsarm
- Schnell schleifbar
- Überstreichbar

Untergrund:

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie Beton, Putz und Mauerwerk) sowie für Trockenbauplatten, Holz, Polystyrol, Dispersionsfarbanstriche, lackierte Flächen, Kunstharzputze und ähnliche Untergründe. Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u.ä.) sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe Tiefengrundierung vorbehandeln.

Holz: Bei neuem, rohem Holz ist die Grundierung mit einer handelsüblichen Grundierung zu empfehlen. Vor der Spachtelung ist faules oder loses Holz bis zur gesunden Schicht zu entfernen. Aufgrund des hohen Ölgehaltes müssen Exotenhölzern vor der Spachtelung mit einem geeigneten Reinigungsmittel (Reinigungsbenzin) abgewaschen werden. Hartfaserplatten sollten vor der Verspachtelung ebenfalls mit einer Holzgrundierung gestrichen werden. Die Spachtelmasse darf als Holzspachtel nur im Innenbereich angewendet werden.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch Düse mind. 1cm abschneiden. PTW Der LeichtFüller+ bis zu einer Schichtstärke von max. 12mm auftragen und abglätten. Nach dem Durchtrocknen (ca. 24 Stunden – je nach Auftragsstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit) hervorragend schleifbar.

Weitere Beschichtungen sind erst nach vollständiger Durchtrocknung der Spachtelmasse aufzubringen.

PTW Der LeichtFüller+ ist nicht geeignet für feuchte Untergründe und Flächen, die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind, z.B. Terrassen, Balkone, Bodenbereich etc.



Technische Werte:

Konsistenz:	Standfeste Paste
Zusammensetzung:	Acrylatdispersion
Aushärtung:	Trocknung durch Wasserabgabe
Dichte (DIN 53479):	Ca. 0,6g/cm ³
Shore-A-Härte:	Ca. 80
Hautbildung (*) (+23°C/50% r.F.):	Ca. 5-10 Min
Durchhärtungsgeschwindigkeit (*):	Ca. 2-3mm in 24h
Trocknung:	Schleifbar nach ca. 3 Stunden (*)
Temperaturbeständigkeit:	-25°C bis 80°C
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis 35°C

(*) Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrates variieren.

Reinigung:

Werkzeuge unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerstabilität:

18 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C

Farben

Standardfarbe: Weiß

Sonderausführungen und Spezialanfertigungen auf Anfrage.

Lieferformen:

Kartusche á 310ml (Karton = 20 Kartuschen)

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Kleinmengen können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zugeführt werden. Bei der Entsorgung von flüssigen Materialresten die örtlichen Vorschriften beachten.

Sicherheitsempfehlungen:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.

PTW Der LeichtFüller+

Exklusiv hergestellt für PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG, Papenbreede 24, 49152 Bad Essen

